

BRAVA

Stucco Epossidico

I STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE

Stucco epossidico di facile carteggiabilità per eliminare piccole e medie imperfezioni della superficie sopra e sotto la linea di galleggiamento. Il suo colore bianco ne facilita la ricopertura.

Mescolare bene i due componenti con la spatola. Non utilizzare la stessa spatola per prelevare i componenti dai barattoli perchè anche una piccola quantità di induritore può reagire con la base.

Applicare uno spessore massimo di 3 mm, su superfici asciutte, ruvide e prive di polvere o grasso.

La carteggiatura può essere effettuata dopo 24 ore alla temperatura di 20°C. Il completo indurimento e la massima resistenza chimica avvengono dopo 1 settimana. La temperatura influenza notevolmente i tempi di indurimento. Non utilizzare con temperatura inferiore a 10°C.

GB TWO PACK EPOXY FILLER

Two pack epoxy filler used for the repair of small and midum imperfections above and below the waterline. It is easy to sand and easy to cover with subsequent coats. Mix the two components well using a spatula. Do not use the same spatula to remove the two components from their respective cans, since even a small quantity of curing agent can harden the base. Can be sanded after 24 hours at temperature of 20°C. Do not apply at a temperature below 10°C.

F MASTIC EPOXY À DEUX COMPOSANTS

Ce mastic epoxy facile à poncer est destiné à éliminer les grosses imperfections de surface sous et au-dessus de la flottaison. Sa couleur blanche facilite la surpeinture.

Bien mélanger les deux composants à la spatule. Ne pas utiliser la même spatule pour prélever les deux composants dans les leurs pots respectifs, une petite quantité de durcisseur pouvant faire durcir la base. Le ponçage peut être effectué 24 heures après l'application à la température de 20°C. Ne pas appliquer en dessous de 10°C de température ambiante.

diluyente / thinner / diluent: "PER EPOSSIDICI 83" per pulizia

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 4 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: min 24 h. max 48 h

carteggiabile / sandable / ponçage: 24h

durata della miscela / pot life / durée de mélange: 1 h. (20°C.)

rapporto di catalisi / mix ratio / rapport de mélange: A/B = 1/1 volume = 1/1 peso

temperatura di impiego / temperature / temperature: min. 15°C. - max. 35°C.

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuille sec: - mm.

solidi in volume / solids content / résidu sec: 98%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 25°C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,54

colore / color / couleur:



Latta da 500 ml.