



Fondo 28

I Fondo sottosmalto sintetico formulato per eliminare piccole imperfezioni prima della finitura con lo SMALTO 42.

Ha il vantaggio di essere facilmente carteggiabile e dotato di una pienezza, di una capacità coprente e di una opacità tali da renderlo il fondo ideale all'applicazione degli smalti monocomponenti.

Applicare a pennello, rullo o spruzzo una o due mani non diluite e, se necessario, carteggiare con carta abrasiva a grana fine. Seguire con l'applicazione dello smalto a distanza di 12-24 ore.

GB Used with monocompound paint systems, such as SMALTO 42, to eliminate small imperfections before finishing. It has the advantage of being white and easy to sand.

Apply by brush, roller or spray. The main advantage of FONDO 28 lies in its strong coverage which allows a white surface on which SMALTO 42 can be applied (leaving no "filling" marks etc.). Thick coats can be applied without danger of sagging.

F Destiné à éliminer les petites imperfections de surface avant finition au SMALTO 42 dans les cycles monocomposants. Ce produit a l'avantage d'être blanc et facile à poncer. Le gros avantage du FONDO 28, en plus d'effacer les petites imperfections, est son excellent pouvoir couvrant qui donne une base blanche, sans trace de masticage ou différences d'absorption, facilitant l'application de la laque SMALTO 42. Il peut aussi être appliqué en couche épaisse sans couler.

Appliquer 1 couche à la brosse ou au pistolet conventionnel, sable si nécessaire, et appliquer 2 couches d'émail après 12/24 h.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry/ sec au toucher: 6 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillées: 1 - 2

spessore secco raccomandato / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 60 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 80%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,4

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: pressione 2 - 3 Kg/cm² ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.